

<b>TECHNISCHE FICHE – BRANDVERTRAGEND : FLUORELASTOMEER</b>	
Elastomeerbasis :	Fluorelastomeer FKM
Kleur :	Zwart
Hardheid :	75° Shore A ± 5
Densiteit :	1.90 g/cm <sup>3</sup> ± 0.05
Treksterkte :	8 MPa min.
Rek bij breuk :	100 %
Weerstand tegen water/stoom :	Zeer goed (niet bij stoom)
Weerstand tegen zuren :	Uitstekend
Weerstand tegen basen :	Uitstekend
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen brandstoffen :	Uitstekend
Weerstand tegen veroudering :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen zonlicht :	Zeer goed
Weerstand tegen ozon :	Uitstekend
Vlambestendigheid :	Uitstekend
Temperatuurbereik :	-5 tot +160 °C