

TECHNISCHE FICHE – BUTYL	
Elastomeerbasis :	IIR
Kleur :	Zwart
Hardheid :	70° Shore A ± 5
Densiteit :	1.30 g/cm ³ ± 0.05
Treksterkte :	8 MPa min.
Rek bij breuk :	350 %
Weerstand tegen water/stoom :	Uitstekend
Weerstand tegen zuren :	Goed
Weerstand tegen basen :	Goed
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed
Weerstand tegen brandstoffen :	Slecht tot middelmatig
Weerstand tegen veroudering :	Goed
Weerstand tegen zonlicht :	Zeer goed
Weerstand tegen ozon :	Uitstekend
Vlambestendigheid :	Slecht
Temperatuurbereik :	-10 tot +70 °C