

TECHNISCHE FICHE – VOEDINGSKWALITEIT : EPDM

Elastomeerbasis :	EPDM
Kleur :	Zwart
Hardheid :	65° Shore A \pm 5
Densiteit :	1.40 g/cm ³ \pm 0.05
Treksterkte :	5 MPa min.
Rek bij breuk :	300 %
Weerstand tegen water/stoom :	Uitstekend
Weerstand tegen zuren :	Goed
Weerstand tegen basen :	Uitstekend
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed
Weerstand tegen brandstoffen :	Slecht
Weerstand tegen veroudering :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen zonlicht :	Zeer goed
Weerstand tegen ozon :	Uitstekend
Vlambestendigheid :	Slecht
Temperatuurbereik :	-20 tot +100 °C