

**TECHNISCHE FICHE – VOEDINGSKWALITEIT : NITRIL**

Elastomeerbasis :	NBR
Kleur :	Zwart
Hardheid :	65 Shore A $\pm$ 5
Densiteit :	1.40 g/cm <sup>3</sup> $\pm$ 0.05
Treksterkte :	5 MPa min.
Rek bij breuk :	300 %
Weerstand tegen water/stoom :	Goed
Weerstand tegen zuren :	Redelijk tot goed
Weerstand tegen basen :	Redelijk tot goed
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen brandstoffen :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen veroudering :	Redelijk tot slecht
Weerstand tegen zonlicht :	Slecht
Weerstand tegen ozon :	Redelijk tot slecht
Vlambestendigheid :	Slecht
Temperatuurbereik :	-10 tot +80 °C