

**TECHNISCHE FICHE – VOEDINGSKwaliteit : SILICONE**

Elastomeerbasis :	MVQ
Kleur :	Transparant of rood
Hardheid :	60° Shore A ± 5
Densiteit :	1.25 g/cm <sup>3</sup> ± 0.05
Treksterkte :	8 MPa min.
Rek bij breuk :	400 %
Weerstand tegen water/stoom :	Uitstekend (slecht voor warm water)
Weerstand tegen zuren :	Goed tot middelmatig
Weerstand tegen basen :	Middelmatig
Weerstand tegen olie en vetten :	Goed tot uitstekend
Weerstand tegen brandstoffen :	Redelijk tot slecht
Weerstand tegen veroudering :	Uitstekend
Weerstand tegen zonlicht :	Uitstekend
Weerstand tegen ozon :	Uitstekend
Vlambestendigheid :	Uitstekend
Temperatuurbereik :	-40 tot +160 °C