



PLAATRUBBER

Fluorelastomeer



Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
2000000015B	18	beide zijden glad	14	-10°C tot +250°C	2.02	10	1200	250	Blauw	blauw	64	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1.5	2000000015B
2000000001B	18	beide zijden glad	14	-10°C tot +250°C	2.02	10	1200	250	Blauw	blauw	64	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1	2000000001B

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000002B	18	beide zijden glad	14	-10°C tot +250°C	2.02	10	1200	250	Blauw	blauw	64	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	2	200000002B
200000003B	18	beide zijden glad	14	-10°C tot +250°C	2.02	10	1200	250	Blauw	blauw	64	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	3	200000003B
200000005C	18	beide zijden glad	14	-10°C tot +250°C	2.02	10	1200	250	Blauw	blauw	64	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	5	200000005C

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000001	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1	200000001
200000010	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	5	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	10	200000010

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000002	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	2	200000002
200000003	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	3	200000003

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000004	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	4	200000004
200000005A	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	5	200000005A

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000006	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	6	200000006
200000008	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	5	1200	200	zwart	zwart	70	Standaard (FKM A)	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	8	200000008
2000000015A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1.5	2000000015A

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000001A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1	200000001A
200000010A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	5	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	10	200000010A
200000012A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	5	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	12	200000012A
200000002A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	2	200000002A
200000003A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	3	200000003A

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
200000004A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	4	200000004A
200000005B	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	5	200000005B
200000006A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	10	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	6	200000006A
200000008A	45	beide zijden glad	7	-30°C tot +270°C continue	1.95	5	1200	200	zwart	zwart	70	Viton® A	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	8	200000008A

Artikelcode	compression set bij 22 hrs/175°C	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
2000000015	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	10	1200	200	zwart	zwart	70	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	1.5	2000000015
2000000012	40	beide zijden glad	5	-30°C tot +220°C continue	1.9	5	1200	200	zwart	zwart	70	uitstekende hitte en chemische bestendigheid - FKM-A kwaliteit met geteste en gecontroleerde eigenschappen - type A Fluorelastomeer met minimaal 66% fluorine die kan wedijveren met een echte Viton® - een uitstekende compression set geven deze bewezen kwaliteit	12	2000000012