



PLAATRUBBER

Nitril



Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
24W0000001	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	20	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	1	24W0000001
24W0000010	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.55	5	1200	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	10	24W0000010
24W0000010A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	5	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	10	24W0000010A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
24W0000002	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	10	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	2	24W0000002
24W0000003B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	10	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	3	24W0000003B
24W0000004	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	10	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	4	24W0000004
24W0000005A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	10	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	5	24W0000005A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
24W0000006	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	10	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	6	24W0000006
24W0000008	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.55	5	1200	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	8	24W0000008
24W0000008A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	5	1400	300	Wit	wit	0	60	Standaard	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	8	24W0000008A
2400000015	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	15	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	1.5	2400000015

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
2400000015A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	15	1400	250	Zwart	zwart	1	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	1.5	2400000015A
2400000001	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	20	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	1	2400000001
2400000010	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	10	2400000010
2400000010A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	10	2400000010A
2400000012	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	12	2400000012

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000015	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	15	240000015
240000002	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	2	240000002
240000002A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	2	240000002A
240000002B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	1	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	2	240000002B
240000020	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	20	240000020

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000003	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	3	240000003
240000003A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	3	240000003A
240000003B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	1	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	3	240000003B
240000003C	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	3	240000003C
240000004	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	4	240000004

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000004A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	4	240000004A
240000004B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	1	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	4	240000004B
240000004C	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	4	240000004C
240000005	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005
240000005A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000005B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	1	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005B
240000005C	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005C
2400000006	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	6	2400000006
2400000006A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	6	2400000006A
2400000006B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	6	2400000006B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000008	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1200	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	8	240000008
240000008A	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	0	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	8	240000008A
240000008B	Beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	250	Zwart	zwart	2	65	Standaard	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	8	240000008B
24G0000010	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	5	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	10	24G0000010
24G0000002	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	10	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	2	24G0000002

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
24G0000003	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	10	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	3	24G0000003
24G0000004	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	10	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	4	24G0000004
24G0000005	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	10	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	5	24G0000005
24G0000006	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	10	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	6	24G0000006
24G0000008	Beide zijden glad	6.5	-25°C tot +100°C	1.45	5	1400	320	Groen	groen	0	65	Uitstekende Kwaliteit	geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - geen doorlaatbaarheid van gassen - matige verouderingseigenschappen	8	24G0000008

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
2400000007A	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	20	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	0.7	2400000007A
2400000001A	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	20	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	1	2400000001A
2400000010B	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	5	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	10	2400000010B
2400000002D	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	10	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	2	2400000002D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
240000003E	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	10	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	3	240000003E
240000004E	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	10	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	4	240000004E
240000005E	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	10	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005E
240000006D	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	10	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	6	240000006D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
240000008D	Beide zijden glad	10	-20°C tot +80°C	1.35	5	1400	350	Zwart	zwart	0	65	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	8	240000008D
240000002E	Beide zijden glad	5	-30°C tot +90°C	1.45	10	1400	250	Zwart	zwart	1	70	Uitstekende Kwaliteit	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - uitstekende kwaliteit - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	2	240000002E
24W0000010S	Beide zijden glad	7	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400		Wit	wit	0	50	Voedingskwaliteit	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	10	24W0000010S
24W0000006S	Beide zijden glad	7	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400		Wit	wit	0	50	Voedingskwaliteit	geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - uitstekende kwaliteit - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen - matige verouderingseigenschappen	6	24W0000006S

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
24W0000008S	Beide zijden glad	7	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400		Wit	wit	0	50	Voedingskwaliteit	8	24W0000008S
240000010C	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	200	Zwart	zwart	0	50		10	240000010C
240000002C	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	200	Zwart	zwart	0	50		2	240000002C
240000003D	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	200	Zwart	zwart	0	50		3	240000003D
240000004D	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	200	Zwart	zwart	0	50		4	240000004D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
240000005D	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	200	Zwart	zwart	0	50	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	5	240000005D
240000006C	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	10	1400	200	Zwart	zwart	0	50	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	6	240000006C
240000008C	Beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	5	1400	200	Zwart	zwart	0	50	een standaard, redelijk olie en vetbestendig rubber (bij kamertemperatuur) - geschikt voor pakkingen - matige bestendigheid tegen veroudering en hitte - goede weerstand tegen oliën en goede mechanische eigenschappen	8	240000008C