



PLAATRUBBER

Diversen



Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
250000002	beide zijden glad	9	-40°C tot +125°C	1.2	10	1400	350	zwart	0	60	Butyl	uitstekend gasdicht materiaal voor lucht en andere gassen - verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren en basen (m.u.v sulfaat en salpeter) - slecht bestand tegen olie	2	250000002
250000003	beide zijden glad	9	-40°C tot +125°C	1.2	10	1400	350	zwart	0	60	Butyl	uitstekend gasdicht materiaal voor lucht en andere gassen - verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren en basen (m.u.v sulfaat en salpeter) - slecht bestand tegen olie	3	250000003
250000004	beide zijden glad	9	-40°C tot +125°C	1.2	10	1400	350	zwart	0	60	Butyl	uitstekend gasdicht materiaal voor lucht en andere gassen - verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren en basen (m.u.v sulfaat en salpeter) - slecht bestand tegen olie	4	250000004
250000005	beide zijden glad	9	-40°C tot +125°C	1.2	10	1400	350	zwart	0	60	Butyl	uitstekend gasdicht materiaal voor lucht en andere gassen - verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren en basen (m.u.v sulfaat en salpeter) - slecht bestand tegen olie	5	250000005

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
1900000015	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	1.5	1900000015
1900000010	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	5	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	10	1900000010
1900000002	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	2	1900000002
1900000003	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	3	1900000003
1900000004	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	4	1900000004
1900000005	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	5	1900000005
1900000006	beide zijden glad	10	-30°C tot +130°C	1.3	10	1400	350	zwart	0	60	Hypalon	verouderings- en ozonbestendig - goed bestand tegen zuren - vlambestendige/Vlamdovende eigenschappen	6	1900000006