

PLAATRUBBER
SBR

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810100000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1000	810100000P
811000000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	100	1000	811000000P

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810150000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	15	1000	810150000P
810200000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	20	1000	810200000P
810250000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	25	1000	810250000P

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810300000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	30	1000	810300000P
810400000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	40	1000	810400000P
810050000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1000	810050000P

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810500000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	50	1000	810500000P
810600000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	60	1000	810600000P
810700000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	70	1000	810700000P

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810080000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1000	810080000P
810800000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	80	1000	810800000P
810900000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1200	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	90	1000	810900000P

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810015000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1.5	1400	810015000D
810010000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1	1400	810010000D
810020000F	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1400	810020000F

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810021000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1400	810021000G
810030000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810030000G
810031000I	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810031000I

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810032000J	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810032000J
810040000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810040000G
810041000H	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810041000H

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810042000J	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810042000J
810050000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000G
810050000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1200	810050000E

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810050000H	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000H
810060000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1400	810060000G
810060000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1200	810060000C

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810060000H	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1400	810060000H
810080000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1200	810080000E
8STR10010DG	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	100	8STR10010DG

Nijverheidsstraat 138020 Oostkamp (Belgium) Tel : +32 50 82 43 06 Fax : +32 50 82 70 07

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR10010DD	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	100	8STR10010DD
810030000EP	7	-10°C tot +70°C	1.5	300	10	zwart	zwart	2	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - voorzien van extra sterke EP inlage - matig weersbestendig	3	1400	810030000EP
Y	7	-10°C tot +70°C	1.5	300	10	zwart	zwart	2	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - voorzien van extra sterke EP inlage - matig weersbestendig	6	1400	810060000I

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810060000B2	7	-10°C tot +70°C	1.5	300	10	zwart	zwart	1	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - voorzien van extra sterke EP inlage - matig weersbestendig	6	1400	810060000B2
810060000I	7	-10°C tot +70°C	1.5	300	10	zwart	zwart	2	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - voorzien van extra sterke EP inlage - matig weersbestendig	6	1400	810060000I

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
81W0010000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	1	1400	81W0010000
81W0100000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	5	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	10	1400	81W0100000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
81W0120000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	5	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	12	1400	81W0120000
81W0150000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	5	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	15	1400	81W0150000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
81W0020000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	2	1400	81W0020000
81W0030000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	3	1400	81W0030000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
81W0040000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	4	1400	81W0040000
81W0050000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	5	1400	81W0050000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
81W0060000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	10	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	6	1400	81W0060000
81W0080000	10	-15°C tot +70°C	1.45	420	5	Wit	wit	0	65	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - een reuk-en smaakloos rubber volgens FDA van de levensmiddelen industrie - matig weersbestendig	8	1400	81W0080000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR03003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	30	8STR03003ZK
8STR04003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	40	8STR04003ZK
8STR05003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	50	8STR05003ZK
8STR06003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	60	8STR06003ZK

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR07003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	70	8STR07003ZK
8STR08003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	80	8STR08003ZK
8STR09003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	90	8STR09003ZK
8STR10003ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	100	8STR10003ZK

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR05005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	50	8STR05005ZK
8STR06005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	60	8STR06005ZK
8STR07005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	70	8STR07005ZK
8STR08005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	80	8STR08005ZK

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR09005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	90	8STR09005ZK
8STR10005ZK	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	100	8STR10005ZK
811000000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	100	1000	811000000P1

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810150000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	15	1000	810150000P1
810200000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	20	1000	810200000P1
810250000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	25	1000	810250000P1

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810300000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	30	1000	810300000P1
810350000P	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	35	1000	810350000P
810400000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	40	1000	810400000P1

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810500000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	50	1000	810500000P1
810600000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	60	1000	810600000P1
810800000P1	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	1000	zwart	zwart	0	70	In plaatvorm	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	80	1000	810800000P1

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810015000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1.5	1200	810015000
810015000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	15	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1.5	1400	810015000B
810015000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	15	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1.5	1400	810015000C

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810010000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1	1200	810010000
810010000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	20	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1	1400	810010000B
810011000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	20	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	1	1400	810011000C

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810100000F	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1000	810100000F
810100000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1200	810100000
810100000G	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1400	810100000G

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810100000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1200	810100000D
810100000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1400	810100000E
810120000A	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	12	1400	810120000A

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810120000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	12	1400	810120000B
810150000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	15	1400	810150000B
810150000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	15	1400	810150000C

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810020000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1200	810020000
810020000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1400	810020000B
810021000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1200	810021000D

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810021000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1400	810021000E
810200000A	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	20	1400	810200000A
810030000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1200	810030000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810030000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810030000B
810031000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1200	810031000C
810031000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810031000D

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810032000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1200	810032000E
810032000F	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810032000F
810040000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1200	810040000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810040000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810040000B
810041000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1200	810041000C
810041000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810041000D

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810042000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1200	810042000E
810042000F	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810042000F
810050000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1200	810050000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810050000A	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000A
810050000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1200	810050000B
810050000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	1	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000C

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810050000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1200	810050000D
810050000F	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000F
810060000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1200	810060000

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810060000A	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1400	810060000A
810060000E	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1200	810060000E
810060000D	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1400	810060000D

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810080000	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1200	810080000
810080000A	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1400	810080000A
810080000B	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1200	810080000B

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810080000C	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	2	70	Op rol	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1400	810080000C
8STR20010	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	200	8STR20010
8STR03010	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	30	8STR03010

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR10010GG	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	100	8STR10010GG
8STR03003	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	30	8STR03003
8STR04003	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	40	8STR04003

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR10003	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	100	8STR10003
8STR20003	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	200	8STR20003
8STR03004	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	30	8STR03004

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR05005	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	50	8STR05005
8STR06005	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	60	8STR06005
8STR03006	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	10	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	30	8STR03006

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
8STR05008	3.5	-10°C tot +70°C	1.5	250	5	zwart	zwart	0	70	Stroken	Standaard	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	50	8STR05008
8101000001	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	5	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	10	1400	8101000001
810020000G	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	10	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	2	1400	810020000G

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810030000I	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	10	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	3	1400	810030000I
810040000C	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	10	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	4	1400	810040000C
810050000J	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	10	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	5	1400	810050000J

Artikelcode	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
810060000J	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	10	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	6	1400	810060000J
810080000F	3	-30°C tot +70°C	1.5	200	5	zwart	zwart	0	50	Op rol	Zacht	rubberplaat voor lucht- en waterdichte pakkingen - bestand tegen koolzuur en neutrale gassen - niet bestand tegen geconcentreerde chemicaliën - matig weersbestendig	8	1400	810080000F